



Gebrauchsanleitung

Feuchtmauerputz



 **Feuchtmauerputz**

SALZRESISTENTER GRUNDPUTZ MIT HOHER ENTFEUCHTUNGSWIRKUNG

Tobolin Feuchtmauerputz ist ein werkgemischter Trockenferigmörtel auf Zementbasis. Der Feuchtmauerputz dient als Vorspritz- und Grund- bzw. Gebütsputz für die Sicherung von fruchtem Mauerwerk zur händischen Verarbeitung. Hergestellt aus ausgewählten Quarzsanden, Zement (CEM II) und Buschek - Porensatz. Eignet sich zur Anwendung auf feuchtem, salzbelastetem Stein-, Ziegel- und Mauerwerk für den Innen- sowie Außenbereich und im Keller zur Vermeidung von unerwünschten Putzschäden. Bei Anwendung im Außenbereich muss zusätzlich eine Verriegelung aufgebracht werden.

Verarbeitung:

- Vorspritz ca. 0,5 cm und einen Tag ruhen lassen.
- Feuchtmauerputz in mindestens 2 cm Schichtdicke auftragen (Mindestputzdicke inklusive Vorspritz 2,5 cm).

Verbrauch: 14 kg/m² pro cm Putzdicke.

Haltbarkeit/Lagerung: 12 Monate ab Abfülldatum bei trockener, lichtgeschützter Lagerung im Originalgebinde (Raumtemperatur).

Gefahr: Verursacht Hautreizungen. Kann allergische Hautreaktionen verursachen. Verursacht schwere Augenschäden. Kann die Atemwege reizen. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikette bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Einatmen von Staub vermeiden. Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. **BEI BEREHRUNG MIT DER HAUT:** Mit viel Wasser waschen. **BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN:** Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. Sofort GIFTINFORMATIONSCENTRUM/Arzt anrufen. Bei Hautreizung oder -auschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. Unter Verschluss aufbewahren. Inhalt/Behälter gemäß lokalen/nationalen Vorschriften der Entsorgung zuführen. Enthält: Portlandzement.

UFI: 8YW9-WTJ-000D-BHA4

 

MARAWE GmbH & Co. KG
Donauauefer Straße 378, 93055 Regensburg
Tel. +49 941 79020439 | tobolin@marawe.de
www.tobolin.de

Abfülldatum: Siehe Druck auf der Verpackung

25 kg

CE	
05	
MARAWE GmbH & Co. KG Donauauefer Straße 378, Gebäude 64 93055 Regensburg www.marawe.de	
DIN EN 998-1	
Festlegungen für Mörtel im Mauerwerksbau. Putzmörtel CS II für Innen und Außen.	
Brandverhalten:	A1
Druckfestigkeit:	M2
Haftzugfestigkeit:	≥ 0,40 N/mm ²
Wasseraufnahme:	WO
Chloridgehalt:	≤ 0,1 M-%
Wasserdampfdurchlässigkeit (D):	< 8,00
Wärmeleitfähigkeit (λ):	≤ 0,41 W/(mK)



Allgemeine Informationen

Werksgemischter Trockenfertigmörtel auf Zementbasis, Vorspritz und Grundputz/Grobputz, für die Sanierung von feuchtem Mauerwerk zur händischen Verarbeitung. Hergestellt aus ausgesuchten Quarzsanden, Zement (CEM I) und Porenzusätzen.

Durch die spezielle "Poren-Matrix" des TOBOLIN Feuchtmauerputzes verdunstet die anfallende Feuchtigkeit schneller als diese nachkommen kann. Das Ergebnis ist eine trockene, schimmelfreie und warme Putzoberfläche. Der Putz ist hydrophil und seine Poren sind und bleiben stabil, wodurch das Mauerwerk „atmet & lebt“. Dabei wird sowohl kapillar aufsteigende Feuchtigkeit, hygroskopische Feuchte (durch Salzbelastung) als auch Kondensat abgeführt.

Anleitung

- Schritt 1 Der Untergrund muss sauber, frostfrei, staubfrei, nicht wasserabweisend, frei von Ausblühungen, tragfähig und frei von losen Teilen sein.
- Schritt 2 Schlagen Sie den Altputz bis 100 cm über die mess bzw. sichtbare Feuchtesteighöhe ab. Alle Gipsteile (z.B. bei Elektro Schlitzen etc.) müssen entfernt werden!
- Schritt 3 Um ungewolltes Ansaugen von Bodenfeuchte in den Putz zu verhindern, ist es sehr wichtig unsere Putzprodukte mit einem Kellenschnitt oder mittels Estrichrandstreifen zu trennen.
- Schritt 4 Befeuchten Sie Ihre Wand bzw. den Wandbildner gut – einmal am Vortag und einmal direkt vor der Anwendung.
- Schritt 5 Für den Vorputz/Vorspritzer mischen Sie den Grundputz für 4 Minuten in einem geeigneten Betonmischer. Verwenden Sie hierfür 5 Liter Wasser pro Sack. Legen Sie zuerst 2/3 Wasser pro Sack vor und geben Sie den Rest nach und nach dazu. (Gesamtmischzeit 5-8 Minuten, Mischzeiten unbedingt einhalten! Nicht übermischen!)
- Schritt 6 Spritzen Sie bei entsprechender Konsistenz den TOBOLIN Feuchtmauerputz vor (Vollflächig ca. 0,5 cm, Standzeit 1 Tag).
- Schritt 7 Für den Grundputz/Grobputz mischen Sie den Grundputz für mindestens 10 bis maximal 15 Minuten. Verwenden Sie hierfür 5 Liter Wasser pro Sack. Legen Sie zuerst 2/3 Wasser pro Sack vor und geben Sie den Rest nach und nach dazu. Die Mischzeiten hängen von der Größe und Drehzahl der Mischmaschine sowie der Lufttemperatur ab.
- Schritt 8 Bringen Sie den TOBOLIN Feuchtmauerputz mit einer Putzdicke von mindestens 2,5 cm auf. Im 1. Arbeitsgang kann max. 3 cm Putzdicke aufgetragen werden, bei mehr Putzstärke (4 bis 5 cm) kann der 2. Arbeitsgang bei Temperaturen um die 20° und mehr, nach ca. 4 - 5 Stunden erfolgen. (Temperaturabhängig!)

HINWEIS: Halten Sie frische Putzflächen je nach klimatischen Bedingungen für mindestens 2 Tage lang feucht.

Sicherheitshinweise

- Nicht unter +5 °C verarbeiten (gilt für Umluft und Untergrund!)
- Für die Funktion des TOBOLIN Feuchtmauerputz sind normale Umluftverhältnisse Voraussetzung.
- Bei Verwendung von Heizgeräten ist auf eine gute Querbelüftung zu achten. Direkte Beheizung des Putzes ist unzulässig. Je größer die Putzdicke, desto größer ist die Verdunstungsleistung des Putzes.
- Reinigung der Werkzeuge: sofort mit Wasser.
- Nicht geeignet bei Druck- und Sickerwasser!